

Forvaltning, drift og vedlikehold

Industriell grunning og beising

Materialspesifikasjon Utvendig kledning i henhold til NS 3186

Overflatebehandling

| | | |
|---|---|--|
| Underleverandør |  | www.jotun.no |
| Grunning Jotun Visir ett strøk 111 g/kvm <i>Vannavvisende alkydoljegrunding, inneholder midler mot råtesopp og svertesopp</i> | Fargekode: Beisfarger | Forbruk ca. |
| Beis Trebitt ett strøk g/kvm. <i>Vanntynnet, transparent beis med akryl, forsterket med komponenter mot UV-stråler</i> | Fargekode: Beisfarger | Forbruk ca. 73 |

Vedlikehold

Behandling etter montering

Endeved, skader og kuttflater grunnes umiddelbart med Visir oljegrunding klar, vått i vått 3-4 strøk.

Kledningen må være ren før viderebehandling.

Kledning levert kun grunnet Påfør Trebitt beis umiddelbart og senest innen 2 mnd, eller så snart vær og temperatur tillater det ved montering vinterstid.

Kledning levert med grunning og ett strøk beis Kledning er i utg.punktet ferdig og vil beholde farge og glans lenge, men det er viktig å behandle endeved. Det kan påføres ett strøk med Trebitt beis eller Superbeis, men vær obs på at fargen vil bli mørkere siden det allerede er påført to strøk med farger (grunning og ett strøk beis)

Vedlikeholdsintervall

Huseier må foreta inspeksjon av kledning. Produktet vil naturlig bli nedbrutt av ytre påvirkninger og dette vil fremtre som glansfall og fargeendring. Vedlikeholdsintervallet blir påvirket av klimatiske forhold og beising må gjøres etter behov.

Reklamasjoner

Kledningen må besiktiges omgående (innen 8 dager) etter levering. Eventuelle reklamasjoner på levert kledning må meldes til produsent før kledningen monteres. Ved unnlattelse av dette bortfaller produsentens ansvar.