

# Produktbeskrivelse Woodline parkett

tremiljø PROSJEKT

	Produkter	1 stavs 90 mm	1 stavs	1 stavs	1 stavs 22x145 mm	1 stavs 22x190 mm	3 stavs 14,5x190 mm	3 stavs 22x190 mm
--	-----------	------------------	---------	---------	----------------------	----------------------	------------------------	----------------------

	Kriterier	Gjeldende standard	Nominelle verdier / toleransegrenser						
1	Lengde		1820 mm +/- 0,5 mm						
2	Bredde		90 +/- 0,1 mm	145 +/- 0,1 mm	190 +/- 0,1 mm	145 +/- 0,1 mm	190 +/- 0,1 mm	190 +/- 0,1 mm	190 +/- 0,1 mm
3	Total tykkelse		14,2 +/- 0,1 mm	14,2 +/- 0,1 mm	14,2 +/- 0,1 mm	22 +/- 0,1 mm	22 +/- 0,1 mm	14,2 +/- 0,1 mm	22 +/- 0,1 mm
		Topp sjikt	3,2 +/- 0,1 mm	3,2 +/- 0,1 mm	3,2 +/- 0,1 mm	3,5 +/- 0,1 mm	6 +/- 0,1 mm	3,5 +/- 0,1 mm	3,5 +/- 0,1 mm
		Midt sjikt	9 +/- 0,1 mm	9 +/- 0,1 mm	9 +/- 0,1 mm	16,5 +/- 0,1 mm	14 +/- 0,1 mm	9 +/- 0,1 mm	16,5 +/- 0,1 mm
		Bunn sjikt	2 +/- 0,1 mm	2 +/- 0,1 mm	2 +/- 0,1 mm	2 +/- 0,1 mm	2 +/- 0,1 mm	2 +/- 0,1 mm	2 +/- 0,1 mm
4	Rettstilling	EN 175054 / DIN 280-1	0,1 % langs bredden						
5	Diagonal kurve	EN 175054 / DIN 280-1	0,1 % langs bredden						
6	Retthet	EN 175054 / DIN 280-1	0,1 % langs bredden						
7	Lengde endelamell		Helt stykke	Helt stykke		Helt stykke	Helt stykke	80 mm	80 mm
8	Fukttinnhold		7 % +/- 1 %						
9	Lim		Casco lim / Urea formaldehyd system						
10	Lakket overflate	KLUMPP	7 strøk						
11	Ceramic	KLUMPP	7 strøk						
12	Oljet overflate	KLUMPP	1 eller 2 grunnolje pluss 1 toppolje						
13	Glans	Glans meter, 60° vinkel	8%, 30%, 45% eller 65% glans						
14	Utslipp formaldehyd	EN 717-1	Mindre eller lik 0,1 mg formaldehyd pr m3 luft						
15	Delte bord	Standard	<b>3 stavs:</b> Max 1 - 2 delte bord pr 3 pakker - <b>1 stavs:</b> Max 1 delt bord pr pakke - <b>Massiv plank:</b> Max 50%						